

PEEK GF 30 / polieteroeteroketon

Kolor: beżowy

Właściwości:

- materiał wypełniony włóknami szklanymi
- bardzo wysoka sztywność
- wysoka odporność chemiczna
- odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
- wysoka stabilność wymiarowa

Zastosowanie:

- elektronika
- aeronautyka
- przemysł chemiczny i paliwowy

Właściwości ogólne	Norma	Jednostka	Wartość
Gęstość	DIN EN ISO 1183-1	g/cm ³	1,51
Absorbpcja wody	DIN EN ISO 62	%	0,1
Palność (grubość 3/6mm)	UL 94	-	V0 / V0
Właściwości mechaniczne			
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN EN ISO 527	MPa	80
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN EN ISO 527	%	5
Moduł elastyczności	DIN EN ISO 527	MPa	6000
Udarność z karbem	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	3,0
Twardość Shore D	DIN EN ISO 868	skala D	89
Właściwości termiczne			
Temperatura topnienia	ISO 11357-3	°C	343
Przewodność cieplna	DIN 52612-1	W/(m · K)	0,43
Pojemność cieplna	-	-	-
Współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	30
Temperatura użytkowania, długi okres	-	°C	-20/+ 250
Temperatura użytkowania, krótki okres (max.)	-	°C	310
Wytrzymałość termiczna	DIN EN ISO 75, metoda A, HDT	°C	315
Właściwości elektryczne			
Stała dielektryczna	IEC 60250	-	3,2
Współczynnik statności dielektrycznej (50 Hz)	IEC 60250	-	0,001
Rezystencja skrośna	IEC 60093	Ω · cm	10 ¹⁴
Rezystencja powierzchniowa	IEC 60093	Ω	10 ¹³
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 60243	kV/mm	20

Właściwości podane w tabeli przedstawiają informacje o naszych produktach i są jedynie wskazówką umożliwiającą wybór materiału z naszej oferty. Parametr maksymalnej temperatury pracy krótkotrwałej, trwającej najwyżej kilka godzin, ma zastosowanie tylko dla bardzo małych naprężeń mechanicznych. Maksymalna użytkowa temperatura pracy jest określona na podstawie termicznego starzenia się tworzyw w skutek utleniania powodującego pogorszenie właściwości mechanicznych. Parametr ten określa temperaturę, która działając przez minimum 5000 godzin powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie o 50 procent w stosunku do pierwotnej wartości mierzonej i porównywanej w temperaturze pokojowej. Wartość ta nie określa odporności mechanicznej materiału przy zastosowaniach wysokotemperaturowych. W przypadku części o grubych ścianach tylko powierzchnia zewnętrzna jest narażona na utlenianie wywołane wysoką temperaturą. Wyższą odporność powierzchni na to zjawisko można uzyskać poprzez dodanie antyoksydantów. W obu przypadkach wewnętrzna część materiału pozostaje niezmienną. Minimalna temperatura pracy jest zasadniczo związana z udarnością materiału, czyli odpornością na działanie sił uderzeniowych bądź obciążeń zmiennych powodujących kruche pękanie. Podane wartości określają temperaturę, dla której dany materiał wykazuje wytrzymałość podczas oddziaływania sił na minimalnym poziomie. Właściwości elektryczne zostały wyznaczone na podstawie pomiarów dokonanych na suchych próbkach w kolorze naturalnym. Dla innych kolorów, w szczególności czarnego, lub materiałów wilgotnych mogą występować widoczne różnice we właściwościach elektrycznych. Podane powyżej wartości są danymi uśrednionymi statystycznie na podstawie testów, wykonanych w warunkach zgodnych z normą DIN EN 15860. Jednakże nie gwarantują one prawnie wiążących cech materiału. Rzeczywiste właściwości są zależne od wymiarów półfabrykatu bądź wyrobu gotowego, stopnia krystalizacji materiału, sposobu jego obróbki oraz warunków użytkowania. Ze względu na ww. czynniki nie udzielamy gwarancji na powyższe dane. Aktualne wartości dla poszczególnych materiałów mogą różnić się od tych podanych w tabelach.

Powielanie tylko za zgodą Firmy ZATORSKI.

